


Сводная таблица результатов определения

и оценка их качества по допускам

Золото

Лаб	X	Фактич расхождение			Допуск		БРАК		
		по медиане	по ср. знач	по атт. знач	%, отн	абс ед	по медиан	по ср. знач	по атт. знач
6	6,20	0,15	0,09	0,20	33	2,02			
11	6,26	0,21	0,15	0,26	33	2,02			
14a	5,97	-0,08	-0,14	-0,03	33	2,02			
14б	6,08	0,03	-0,03	0,08	33	2,02			
24	6,05	0,00	-0,06	0,05	33	2,02			
28	5,77	-0,28	-0,34	-0,23	33	2,02			
30	5,87	-0,18	-0,24	-0,13	33	2,02			
40a	6,05	0,00	-0,06	0,05	33	2,02			
40б	5,56	-0,49	-0,55	-0,44	33	2,02			

Проба	Медиана	Ср. знач	Атт знач
Золото	6,05	6,11	6,00



Серебро

Лаб	X	Фактич расхождение			Допуск		БРАК		
		по медиане	по ср. знач	по атт. знач	%, отн	абс ед	по медиан	по ср. знач	по атт. знач
6	1,05	-0,04	0,00	0,36	83	0,87			
14В	1,10	0,01	0,05	0,41	83	0,87			
14Г	1,10	0,01	0,05	0,41	83	0,87			
14Д	1,10	0,01	0,05	0,41	83	0,87			
24	0,91	-0,18	-0,14	0,22	83	0,87			
28	1,09	0,00	0,04	0,40	83	0,87			
30	0,853	-0,237	-0,20	0,16	83	0,87			

Проба	Медиана	Ср. знач	Атт. знач
Серебро	1,090	1,052	0,69

